

R-HDPE GRANZA NATURAL 0.100BB

ORÍGEN DEL POLÍMERO AL FINAL DE SU USO

Granza lavada procedente de barreduras de petroquímica. Se trata de una granza 100% reciclada.

PASOS DEL RECICLAJE

Los deshechos pre-consumo post-industriales recibidos pasan por una serie de procesos previos a su posterior uso.

En primer lugar, los materiales son clasificados, tarados y almacenados. En este primer control se observa si el material recibido está contaminado por cualquier otro tipo de plástico o incluso, cualquier otro tipo de material. Se etiqueta el material en el cuál, mediante un programa de gestión de datos, se le crea un "código" para facilitar su seguimiento.

En segundo lugar, los materiales ya etiquetados son lavados y secados. Posteriormente el material pasa por el control de calidad final, donde se recoge una muestra representativa y se analiza en el laboratorio.

PROCESAMIENTO SELECCIONADO ADECUADO

Moldeo por soplado.

DESCRIPCIÓN Y USOS

HDPE en forma de granza procedente de barreduras lavadas de petroquímica.
Recomendado para la fabricación de productos por soplado como bidones y depósitos.

Ficha técnica

	MÉTODO	CONDICIONES	VALOR/RANGO	UNIDADES
<i>MFI</i>	ISO1133	190°C; 2.16Kg	0.07 - 0.12	g/10min
<i>DENSIDAD</i>	ISO1183	25°C	0.94 - 0.97	g/cm ³
<i>FORMA</i>	Visual	-	Granza	-
<i>CONTENIDO DE CENIZAS (CALCINACIÓN)</i>	-	600° C; 1h	<0.80	%
<i>COLOR</i>	Visual	-	Natural	-
<i>SCR Teepol 100%</i>	ASTM D 1693/B	100%	F50 = 60	h

Aspecto



Los datos especificados en esta ficha de producto han sido recogidos en base a pruebas realizadas en laboratorios propios, tienen un carácter meramente orientativo y no vinculante. El cliente es responsable de realizar sus propias pruebas para asegurarse de que el producto cumple los requisitos requeridos para sus procesos y productos finales. El uso y transformación del producto suministrado por AIRESA es responsabilidad exclusiva del cliente.

AIRESA S.L.U. www.airesa.es

C/MAULETS,4, 46900, TORRENT
(VALÈNCIA/ESPAÑA)

CONTACTO: +34 96 198 11 24

EMAIL: airesaonline@airesa.es

2025