



R- PC TRITURADO COLORES 2200BB

ORÍGEN DEL POLÍMERO AL FINAL DE SU USO

Triturado de PC piezas colores de inyección. Se trata de un triturado 100% reciclado.

PASOS DEL RECICLAJE

Los desechos post-industriales recibidos pasan por una serie de procesos previos a su posterior uso. En primer lugar, los materiales son clasificados, tarados y almacenados. En este primer control se observa si el material recibido está contaminado por cualquier otro tipo de plástico o incluso, cualquier otro tipo de material. Se etiqueta el material en el cuál, mediante un programa de gestión de datos, se le crea un “código” para facilitar su seguimiento.

En segundo lugar, los materiales ya etiquetados comienzan por la molienda. En este proceso, las grandes piezas recibidas son trituradas.

Una vez el material es triturado pasa por el control de calidad final, donde se recoge una muestra representativa y se analiza en el laboratorio.

PROCESAMIENTO SELECCIONADO ADECUADO

Moldeo por inyección.

DESCRIPCIÓN Y USOS

PC triturado colores. Termoplástico con alta resistencia al impacto y al calor.

Recomendado para la fabricación de piezas de automóvil, muebles, electrodomésticos, moldes de cocina...



Ficha técnica

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO	CONDICIONES	VALOR/RANGO	UNIDADES
<i>MVR</i>	ISO1133	300°C; 1.2Kg	20-25	cm ³ /10min
<i>DENSIDAD</i>	ISO1183	25°C	1.2	g/cm ³
<i>FORMA</i>	Visual	-	Triturado	-
<i>COLOR</i>	Visual	-	Color	-
<i>IZOD NOTCHED IMPACT STRENGHT</i>	ISO179/1eA	23º	>60	KJ/m2

Aspecto



Los datos especificados en esta ficha de producto han sido recogidos en base a pruebas realizadas en laboratorios propios, tienen un carácter meramente orientativo y no vinculante. El cliente es responsable de realizar sus propias pruebas para asegurarse de que el producto cumple los requisitos requeridos para sus procesos y productos finales. El uso y transformación del producto suministrado por AIRESA es responsabilidad exclusiva del cliente.

AIRESA S.L.U

www.airesa.es

C/MAULETS Nº4, 46900, TORRENT (VALÈNCIA)

CONTACTO: 961981124

EMAIL: airesaonline@airesa.es

2025